



CAPAROL ICONS

BELOVED PAINT

TECHNISCHE INFORMATIONEN






CAPAROL ICONS – INNENFARBEN UND GRUNDIERUNGEN

FINEST WALL PAINT MATT FINISH / SILK FINISH	TI NR. 995	S. 8–11
FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH	TI NR. 996	S. 12–15
FINEST WALL PAINT PRIMER MATT FINISH	TI NR. 997	S. 18–21

CAPAROL ICONS – INNENLACKE UND GRUNDIERUNGEN

FINEST WOOD & METAL PAINT MATT FINISH / SILK FINISH	TI NR. 998	S. 24–27
FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER MATT FINISH	TI NR. 999	S. 30–33



CAPAROL ICONS

FINEST WALL PAINT

MATT FINISH/SILK FINISH

Premium-Innenfarbe für besonders elegante, ebenmäßige, matte/seidenmatte Oberflächen mit hoher Farbbrillanz und Farbtiefe



PRODUKTBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSZWECK

Dünnschichtige Premium-Innenfarbe mit sehr gutem Verlauf und langer Offenzeit für ein glattes, ebenmäßiges Oberflächenbild mit samtiger Haptik. Ideal für die anspruchsvolle, farbige Gestaltung von glatten Wänden, für höchste ästhetische Ansprüche.

EIGENSCHAFTEN

- ebenmäßige, elegante Oberfläche
- ideal für glatte Untergründe
- deutlich höherer Pigmentanteil im Vergleich zu herkömmlichen Farben
- hohe Farbbrillanz und Farbtiefe
- optimales Deckvermögen, in Verbindung mit dem CAPAROL ICONS Grundiersystem
- strapazierfähige Oberfläche im Vergleich zu wettbewerbsüblichen Qualitäten
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften, sehr leichtgängig
- sehr guter Verlauf, lange Offenzeit
- sehr geringe Spritzneigung
- extrem ergiebig
- emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
- geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3
- umweltfreundlich
- diffusionsfähig
- wasserverdünnbar
- geruchsarm

MATERIALBASIS

Kunststoffdispersion

VERPACKUNG/ GEBINDEGRÖSSEN

MATT FINISH: 125 ML, 2,5 L, 5 L
SILK FINISH: 2,5 L, 5 L

FARBTÖNE

erhältlich in 117 Farbtönen

GLANZGRAD

MATT FINISH: stumpfmatt
SILK FINISH: seidenmatt

LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei.



TECHNISCHE DATEN

Kenndaten nach DIN EN 13 300

■ MATT FINISH:	Nassabrieb Klasse 2
■ SILK FINISH:	Nassabrieb Klasse 1
■ Reichweite:	10 m ² /l bzw. 100ml/m ²
■ Maximale Korngröße:	fein (< 100 µm)
■ Dichte:	ca. 1,25 g/cm ³

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Wandbelag:	glattes Vlies, z.B. Capaver Akkordvlies Z 150 K
Werkzeug:	Caparol Feinroller
Grundierung:	CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER

FARBTÖNE

Grundierfarbtöne

Farbtonnummer FINEST WALL PAINT / FINEST WOOD & METAL PAINT	Grundierfarbton FINEST WALL PAINT PRIMER / FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER
Für alle Farbtöne, außer den folgenden, empfehlen wir die weiße Grundierung:	NO 001
NO 12* SILVERIZING (METALLIC)	NO 009
NO 25* AFTER HOUR (METALLIC)	NO 008
NO 43 BLUSH	NO 002
NO 44 MINI	NO 002
NO 45 UNTITLED PINK	NO 002
NO 76* GLAM ROCK (METALLIC)	NO 007
NO 93 TRIAL & ERROR	NO 006
NO 97 FLOWER POWER	NO 006
NO 98 LOOPY	NO 006
NO 99 LILO	NO 005
NO 100 PSYCHEDELIC	NO 004
NO 105 HARVEST GOLD	NO 003
NO 109 TWIST	NO 003
NO 110 POONA	NO 003
NO 111 PAULA'S KITCHEN	NO 003
NO 112 HIPSTER	NO 003
NO 113 FOR CAROLINE	NO 002
NO 114 HYSTERIA	NO 003
NO 116 STRAWBERRIES & CREAM	NO 003
NO 117 NEXT LEVEL	NO 002
NO 118 RED CARPET	NO 003
NO 119 BIRD'S NEST	NO 002
NO 120 BURLESQUE	NO 002

*nur als FINEST WALL PAINT, METALLIC FINISH

HINWEIS

Anstrichempfehlung: Für eine möglichst glatte und strukturarme Oberfläche sollte CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT, MATT FINISH / SILK FINISH mit der kurzflorigen Spezialwalze Caparol Feinroller gleichmäßig nachgerollt werden. Das Nachrollen sollte mit einer geringen zeitlichen Verzögerung nach Auftrag der Farbe erfolgen.

Mit der entsprechenden Untergrundvorbereitung mit glattem Vlies, z.B. Capaver Akkordvlies Z 150 K oder auf glattem Putz, mind. Qualitätsstufe Q3 (je nach Objektbedingung ggf. höher) sowie der Grundierung CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER lassen sich besonders glatte, elegante Oberflächen erzielen.

VERARBEITUNG

EIGNUNG GEMÄSS
TECHNISCHER INFORMATION
NR. 606 DEFINITION DER
EINSATZ-BEREICHE

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	-	-	-
(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet				

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Putze der Mörtelgruppe PII u. PIII/Druckfestigkeit nach DIN EN 998-1 mit mind. 2 N/mm²:

Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F..

Gipsputze der Mörtelgruppe PIV/Druckfestigkeit nach DIN EN 13279 mit mind. 2 N/mm²:

Ein Grundanstrich mit CapaGrund Universal. Gipsputze mit Sinterhaut schleifen, entstauben und mit Caparol-Tiefgrund TB grundieren.

Gipsbauplatten: Auf saugenden Platten ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F. oder Caparol-Tiefgrund TB. Auf stark verdichteten, glatten Platten ein haftvermittelnder Grundanstrich mit CapaGrund Universal.

Gipsplatten (Gipskartonplatten): Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F.. Weiche Gipsputzstellen mit Caparol-Tiefgrund TB festigen. Bei Platten mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen ein Grundanstrich mit Caparol AquaSperrgrund. BFS-Merkblatt Nr. 12, beachten.

Beton: Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände sowie mehlende, sandende Substanzen entfernen.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk: Ohne Vorbehandlung beschichten.

Tragfähige Beschichtungen: Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Oberflächen und Lackbeschichtungen anrauen. Ein Grundanstrich mit CapaGrund Universal.

Nicht tragfähige Beschichtungen: Nicht tragfähige Lack- und Dispersionsfarben- oder Kunstharzputz-Beschichtungen entfernen. Auf schwach saugenden, glatten Flächen ein Grundanstrich mit Caparol-Haftgrund. Auf grob porösen, sandenden bzw. saugenden Flächen ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F.. Nicht tragfähige Mineralfarben-Beschichtungen mechanisch entfernen und die Flächen entstauben. Ein Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

Leimfarbenanstriche: Grundrein abwaschen. Ein Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

Ungestrichene Rohfaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier: Ohne Vorbehandlung beschichten.

Nicht festhaftende Tapeten: Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste grundrein abwaschen. Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

Schimmelbefallene Flächen: Feuchtigkeitsursache beseitigen. Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Nassreinigung entfernen. Flächen mit Capatox bzw. FungiGrund durchwaschen und gut trocknen lassen. Grundanstrich je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes. Für die anschließende Schlussbeschichtung empfehlen wir Rücksprache mit der Caparol Technik.

Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken: Nikotinverschmutzungen sowie Ruß- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz fettlösender Haushaltsreinigungsmittel abwaschen und gut trocknen lassen. Abgetrocknete Wasserflecken trocken durch Abbürsten reinigen. Ein absperrender Grundanstrich mit Caparol AquaSperrgrund. Auf stark verschmutzten Flächen ist die Rücksprache mit der Technischen Abteilung anzuraten.

Kleine Fehlstellen: Nach entsprechender Vorarbeit mit Caparol-Akkordspachtel nach Verarbeitungsvorschrift ausbessern und gegebenenfalls nachgrundieren.

AUFTRAGSVERFAHREN

Rollauftrag:

Vor Gebrauch gründlich aufrühren. CAPAROL ICONS gleichmäßig auftragen und mit dem Caparol Feinroller nachrollen.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Grundbeschichtung:

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER im empfohlenen Farbton, siehe Tabelle, gleichmäßig auftragen und mit dem Caparol Feinroller nachrollen.

Schlussbeschichtung:

Ein bis zwei gleichmäßige Anstriche mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT unverdünnt oder mit maximal 5 % Wasser verdünnt.

VERBRAUCH	Ca. 100 ml/m ² /pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung vor Ort ermitteln.
VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN	Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung: + 5 °C für Umluft und Untergrund.
TROCKNUNG/TROCKENZEIT	Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Die vollständige Strapazier- und Reinigungsfähigkeit wird nach einer Trockenzeit von ca. 14 Tagen erreicht. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
HINWEIS	Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten. Um auf glatten und/oder streiflichtbelasteten Flächen eine gleichmäßige Oberflächenoptik zu gewährleisten, sind zwei Anstriche erforderlich. Bei der Anwendung von Caparol-Tiefgrund TB im Innenbereich kann ein typischer Lösemittelgeruch auftreten. Deshalb für gute Lüftung sorgen. In sensiblen Bereichen den aromatenfreien geruchsarmen AmphiSilan-Putzfestiger anwenden. Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS Merkblatt 25).

HINWEISE

BITTE BEACHTEN (STAND BEI DRUCKLEGUNG)	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.
ENTSORGUNG	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
EU-GRENZWERT FÜR DEN VOC-GEHALT	dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
DEKLARATION DER INHALTSSTOFFE	Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Wachse, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon) Produkt enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinonallergiker: Hotline 0 800 / 96 09 000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz). Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
KUNDENSERVICECENTER	Privatkunden-Hotline: 0 800 / 96 09 000 E-Mail: hello@caparol-icons.de Geschäftskunden-Hotline: 0 800 / 96 09 001 E-Mail: business@caparol-icons.de

CAPAROL ICONS

FINEST WALL PAINT

METALLIC FINISH

Premium Innenfarbe mit metallischen
Pigmenten für edle metallisch-glänzende Optik



**CAPAROL
ICONS**
BELOVED PAINT

PRODUKTBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSZWECK

Metallisch-glänzende, individuell per Bürste strukturierbare Dispersionsfarbe mit hochwertigen, metallischen Pigmenten für effektvolle Oberflächen im Innenbereich. Ideal geeignet für repräsentative Bereiche und um glanzvolle Akzente zu setzen, wie z.B. in Fluren, Lounges, Kaminecken.

EIGENSCHAFTEN

- für brillante Metallic-Optik und glänzende Highlights
- strapazierfähige, abwaschbare Oberfläche
- emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
- geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3
- wasserverdünnbar

MATERIALBASIS

Kunststoffdispersion

VERPACKUNG/ GEBINDEGRÖSSEN

125 ml, 2,5 l, 5 l

FARBTÖNE

Erhältlich in 3 Farbtönen:

NO 25 AFTER HOUR (Metallic-Braun), NO 12 SILVERIZING (Metallic-Silber), NO 76 GLAM ROCK (Metallic-Gold)

Die metallische Wirkung der Farbtöne kann durch unterschiedlichen Blickwinkel des Betrachters sowie Art, Umfang und Einfall des Lichtes verändert werden. Aus diesem Grund empfehlen wir das Anlegen von Musterflächen vor Ort.

GLANZGRAD

Glänzend

LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei.

TECHNISCHE DATEN

- Nassabrieb Klasse: I
- Reichweite: 10 m²/l bzw. 100 ml/m²
- Dichte: ca. 1,0 g/cm³



ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Wandbelag: glattes Vlies, z.B. Capaver Akkordvlies Z 150 K
 Werkzeug: Caparol Feinroller/Oval- oder Lasurbürste
 Grundierung: CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER
 Schlussbeschichtung: 2 Anstriche mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH unverdünnt (max. 5%)

FARBTÖNE

Grundierfarbtöne

Farbtonnummer FINEST WALL PAINT / FINEST WOOD & METAL PAINT	Grundierfarbton FINEST WALL PAINT PRIMER / FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER
Für alle Farbtöne, außer den folgenden, empfehlen wir die weiße Grundierung:	NO 001
NO 12* SILVERIZING (METALLIC)	NO 009
NO 25* AFTER HOUR (METALLIC)	NO 008
NO 43 BLUSH	NO 002
NO 44 MINI	NO 002
NO 45 UNTITLED PINK	NO 002
NO 76* GLAM ROCK (METALLIC)	NO 007
NO 93 TRIAL & ERROR	NO 006
NO 97 FLOWER POWER	NO 006
NO 98 LOOPY	NO 006
NO 99 LILO	NO 005
NO 100 PSYCHEDELIC	NO 004
NO 105 HARVEST GOLD	NO 003
NO 109 TWIST	NO 003
NO 110 POONA	NO 003
NO 111 PAULA'S KITCHEN	NO 003
NO 112 HIPSTER	NO 003
NO 113 FOR CAROLINE	NO 002
NO 114 HYSTERIA	NO 003
NO 116 STRAWBERRIES & CREAM	NO 003
NO 117 NEXT LEVEL	NO 002
NO 118 RED CARPET	NO 003
NO 119 BIRD'S NEST	NO 002
NO 120 BURLESQUE	NO 002

*nur als FINEST WALL PAINT, METALLIC FINISH

EIGNUNG GEMÄSS
 TECHNISCHE INFORMATION
 NR. 606 DEFINITION DER
 EINSATZ-BEREICHE

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	○	-	-
(-) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet				

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.
 VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Art der Untergrundvorbereitung ist abhängig vom vorliegenden Untergrund und dessen Beschaffenheit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.
 Das Aufrühren während der Verarbeitung regelmäßig wiederholen.

Eine gleichmäßige, glatte und deckende metallische Beschichtung ohne Werkzeugspuren ist mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH auf glatten unstrukturierten Flächen handwerklich nicht herstellbar.

VERARBEITUNG

AUFTRAGSVERFAHREN

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH kann mit dem Caparol Feinroller aufgetragen oder einer Ovalbürste aufgetragen werden und mit einer Ovalbürste im Kreuzschlag verschliffen werden. Beschneidebereiche sollten nachgerollt werden. So werden auf glatten Untergründen sehr attraktive Oberflächen erzielt.

Um eine gleichmäßige Ausrichtung der Aluminiumglimmer zu gewährleisten, muss CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH gleichmäßig aufgebracht, quer verteilt und in eine Richtung nachgerollt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass auftragen.

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH kann auf strukturierten Flächen ab einer Körnung von ca. 2 mm ohne Nachbearbeitung mit Bürste eingesetzt werden. Hier ist das Abrollen in eine Richtung ausreichend, um gleichmäßige Oberflächen zu erzielen.

Der Spritzauftrag von CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH wird aufgrund starker Wolkenbildung und ungleichmäßigem Glanzgrad durch Spritznebel nicht empfohlen.

ggf. Sperranstrich:

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH enthält Effektpigmente, die auf alkalische und saure Einflüsse, besonders in Verbindung mit hoher Feuchteeinwirkung, mit Verfärbungen reagieren. Aus diesem Grund ist es erforderlich, auf alkalischen, nicht saugenden Untergründen einen Sperranstrich mit Disbon 481 EP-Uniprimer auszuführen (Technische Information Nr. 481 beachten).

BESCHICHTUNGSaufbau

Grundierung:

Die deckende Grundierung mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER (Technische Information Nr. 996 beachten) erfolgt farblich abgestimmt auf die nachfolgende CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH Beschichtung. Andere Produkte sind als Zwischenbeschichtung nicht geeignet.

Schlussbeschichtung:

2 Schlussbeschichtungen unverdünnt (max. 5%) mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH

VERBRAUCH

Ca. 100 ml/m² pro Arbeitsgang auf strukturierten Untergründen, auf rauerer Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung: + 5°C für Umluft und Untergrund.

TROCKNUNG/TROCKENZEIT

Bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

WERKZEUGREINIGUNG

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

HINWEIS

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH ist nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Um die speziellen Eigenschaften dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Materialien vermischt werden.

HINWEISE

**BITTE BEACHTEN
(STAND BEI DRUCKLEGUNG)**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Nähere Angaben – siehe Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

**EU-GRENZWERT FÜR DEN VOC-
GEHALT**

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

**PRODUKTCODE FARBEN
UND LACKE**

M-DF01

**DEKLARATION DER
INHALTSSTOFFE**

Polyacrylatharz, Perlglanzpigmente (Aluminium), Wasser, Ester, Additive, Konservierungsmittel (Methyl-/Benzisothiazolinon).

Produkt enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinonallergiker: Hotline 0 800 / 96 09 000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

KUNDENSERVICECENTER

Privatkunden-Hotline: 0 800 / 96 09 000
E-Mail: hello@caparol-icons.de

Geschäftskunden-Hotline: 0 800 / 96 09 001
E-Mail: business@caparol-icons.de



CAPAROL ICONS

FINEST WALL PAINT PRIMER

MATT FINISH

Matte Premium-Grundierung für glatte und besonders feine Oberflächen für CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT



CAPAROL ICONS

BELOVED PAINT

PRODUKTDESCRIPTION

VERWENDUNGSZWECK	Dünnschichtige Premiumgrundierung für die nachfolgende Beschichtung mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT. Durch den sehr guten Verlauf und geringe Materialfülle werden in der Rollverarbeitung sehr glatte, nahezu strukturfreie Oberflächen erzielt. Idealer Untergrund für CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT, verlängert die Offenzeit und optimiert die Farbbrillanz und Deckkraft.
EIGENSCHAFTEN	■ ermöglicht nahezu strukturlose, glatte Oberflächen ■ ideal für glatte Untergründe ■ verlängert die Offenzeit der Folgebeschichtung ■ sehr gute Verarbeitungseigenschaften ■ hervorragender Verlauf ■ umweltschonend ■ geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3 ■ wasserverdünnbar
MATERIALBASIS	Kunststoffdispersion
VERPACKUNG/ GEBINDEGRÖSSEN	2,5 l, 5 l
FARBTÖNE	Weiß sowie acht pigmentierte, speziell auf die CAPAROL ICONS Farbkollektion abgestimmten Farbtöne (NO 001 – NO 009).
GLANZGRAD	stumpfmatt
LAGERUNG	Kühl, aber frostfrei.
TECHNISCHE DATEN	■ Reichweite: 8 m²/l bzw. 125 ml/m² ■ Dichte: ca. 1,25 g/cm³
ERGÄNZUNGSPRODUKTE	Wandbelag: glattes Vlies, z.B. Capaver Akkordvlies Z 150 K Werkzeug: Caparol Feinroller Schlussbeschichtung: 1–2 Anstriche mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT



FARBTÖNE

Grundierfarbtöne

Farbtonnummer FINEST WALL PAINT / FINEST WOOD & METAL PAINT	Grundierfarbton FINEST WALL PAINT PRIMER / FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER
Für alle Farbtöne, außer den folgenden, empfehlen wir die weiße Grundierung:	NO 001
NO 12* SILVERIZING (METALLIC)	NO 009
NO 25* AFTER HOUR (METALLIC)	NO 008
NO 43 BLUSH	NO 002
NO 44 MINI	NO 002
NO 45 UNTITLED PINK	NO 002
NO 76* GLAM ROCK (METALLIC)	NO 007
NO 93 TRIAL & ERROR	NO 006
NO 97 FLOWER POWER	NO 006
NO 98 LOOPY	NO 006
NO 99 LILO	NO 005
NO 100 PSYCHEDELIC	NO 004
NO 105 HARVEST GOLD	NO 003
NO 109 TWIST	NO 003
NO 110 POONA	NO 003
NO 111 PAULA'S KITCHEN	NO 003
NO 112 HIPSTER	NO 003
NO 113 FOR CAROLINE	NO 002
NO 114 HYSTERIA	NO 003
NO 116 STRAWBERRIES & CREAM	NO 003
NO 117 NEXT LEVEL	NO 002
NO 118 RED CARPET	NO 003
NO 119 BIRD'S NEST	NO 002
NO 120 BURLESQUE	NO 002

*nur als FINEST WALL PAINT, METALLIC FINISH

HINWEIS

Anstrichempfehlung: Für eine möglichst glatte und strukturarme Oberfläche sollte CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT, MATT FINISH / SILK FINISH mit der kurzflorigen Spezialwalze Caparol Feinroller gleichmäßig nachgerollt werden. Das Nachrollen sollte mit einer geringen zeitlichen Verzögerung nach Auftrag der Farbe erfolgen.

Mit der entsprechenden Untergrundvorbehandlung mit glattem Vlies, z. B. Capaver Akkordvlies Z 150 K oder auf glattem Putz, mind. Qualitätsstufe Q3 (je nach Objektbedingung ggf. höher) sowie der Zwischen- und Schlussbeschichtung mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER lassen sich besonders glatte, elegante Oberflächen erzielen.

VERARBEITUNG

EIGNUNG GEMÄSS
TECHNISCHER INFORMATION
NR. 606 DEFINITION DER
EINSATZBEREICHE

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	+	-	-
(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet				

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Die Untergründe müssen tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Putze der Mörtelgruppe PII u. PIII/Druckfestigkeit nach DIN EN 998-1 mit mind. 2 N/mm²: Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F..

Gipsputze der Mörtelgruppe PIV/Druckfestigkeit nach DIN EN 13279 mit mind. 2 N/mm²: Ein Grundanstrich mit CapaGrund Universal. Gipsputze mit Sinterhaut schleifen, entstauben und mit Caparol-Tiefgrund TB grundieren.

Gipsbauplatten: Auf saugenden Platten ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F. oder Caparol-Tiefgrund TB. Auf stark verdichteten, glatten Platten ein haftvermittelnder Grundanstrich mit CapaGrund Universal.

Gipsplatten (Gipskartonplatten): Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F.. Weiche Gipsspachtelstellen mit Caparol-Tiefgrund TB festigen. Bei Platten mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen ein Grundanstrich mit Caparol AquaSperrgrund. BFS-Merkblatt Nr. 12, beachten.

Beton: Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände sowie mehhlende, sandende Substanzen entfernen.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk: Ohne Vorbehandlung beschichten.

Tragfähige Beschichtungen: Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Oberflächen und Lackbeschichtungen anrauen. Ein Grundanstrich mit CapaGrund Universal.

Nicht tragfähige Beschichtungen: Nicht tragfähige Lack- und Dispersionsfarben- oder Kunstharzputz- Beschichtungen entfernen. Auf schwach saugenden, glatten Flächen ein Grundanstrich mit Caparol-Dekogrund Auf grob porösen, sandenden bzw. saugenden Flächen ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F.. Nicht tragfähige Mineralfarben-Beschichtungen mechanisch entfernen und die Flächen entstauben. Ein Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

Leimfarbenanstriche: Grundrein abwaschen. Ein Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

Ungestrichene Rohfaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier: Ohne Vorbehandlung beschichten.

Nicht festhaftende Tapeten: Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste grundrein abwaschen. Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

Schimmelbefallene Flächen: Feuchtigkeitsursache beseitigen. Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Nassreinigung entfernen. Flächen mit Capatox bzw. FungiGrund durchwaschen und gut trocknen lassen. Grundanstrich je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes. Für die anschließende Schlussbeschichtung empfehlen wir Rücksprache mit der Caparol Technik.

Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken: Nikotinverschmutzungen sowie Ruß- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz fettlösender Haushaltsreinigungsmittel abwaschen und gut trocknen lassen. Abgetrocknete Wasserflecken trocken durch Abbürsten reinigen. Ein absperrender Grundanstrich mit Caparol AquaSperrgrund. Für die anschließende Schlussbeschichtung empfehlen wir Rücksprache mit der Caparol Technik.

Kleine Fehlstellen: Nach entsprechender Vorarbeit mit Caparol-Akkordspachtel nach Verarbeitungsvorschrift ausbessern und gegebenenfalls nachgrundieren.

AUFTRAGSVERFAHREN

Rollauftrag: CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER gleichmäßig auftragen und nachrollen.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Grundbeschichtung:

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER im empfohlenen Farbton, siehe Tabelle, gleichmäßig auftragen und mit dem Caparol Feinroller nachrollen.

Schlussbeschichtung:

Ein bis zwei gleichmäßige Anstriche mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT unverdünnt oder mit maximal 5% Wasser verdünnt.

VERBRAUCH

Ca. 125 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung: + 5 °C für Umluft und Untergrund.

TROCKNUNG/TROCKENZEIT

Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Die vollständige Strapazier- und Reinigungsfähigkeit wird nach einer Trockenzeit von ca. 14 Tagen erreicht. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

HINWEIS

Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten. Bei Airless-Spritzauftrag Farbe gut aufrühren und durchsieben. Bei der Anwendung von Caparol Tiefgrund TB im Innenbereich kann ein typischer Lösemittelgeruch auftreten. Deshalb für gute Lüftung sorgen. In sensiblen Bereichen den aromatenfreien geruchsarmen AmphiSilan-Putzfestiger anwenden. Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS Merkblatt 25).

HINWEISE

**BITTE BEACHTEN
(STAND BEI DRUCKLEGUNG)**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

**EU-GRENZWERT FÜR DEN
VOC-GEHALT**

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

**DEKLARATION DER
INHALTSSTOFFE**

Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, Wachse, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon)

Produkt enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinonallergiker:
Hotline 0 800 / 96 09 000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

KUNDENSERVICECENTER

Privatkunden-Hotline: 0 800 / 96 09 000
E-Mail: hello@caparol-icons.de

Geschäftskunden-Hotline: 0 800 / 96 09 001
E-Mail: business@caparol-icons.de



CAPAROL ICONS

FINEST WOOD & METAL PAINT
MATT FINISH/SILK FINISH

Kratz- und stoßfeste Premium-
Polyurethan-Acryllacke für innen



**CAPAROL
ICONS**
BELOVED PAINT

PRODUKTBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSZWECK	Hochdeckender und widerstandsfähiger PU-Acryl-Buntlack für hochwertige Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich.
EIGENSCHAFTEN	■ hohe Farbbrillanz und Farbtiefe durch besonders hohen Anteil edler Pigmente ■ sehr guter Verlauf für anspruchsvolle Oberflächenoptik ■ hervorragendes Deckvermögen ■ sehr leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung ■ tropfgehemmt ■ hoch strapazierfähig, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit (SILK FINISH) ■ blockfest ■ schnelltrocknend ■ umwelt- und gesundheitsfreundlich ■ geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3 ■ geruchsarm ■ wasserverdünnbar
MATERIALBASIS	Polyurethan-Acryldispersion
VERPACKUNG/ GEBINDEGRÖSSEN	750 ml
FARBTÖNE	jeweils 116 Farbtöne
GLANZGRAD	MATT FINISH: stumpfmatt SILK FINISH: seidenmatt
LAGERUNG	Kühl, aber frostfrei.
TECHNISCHE DATEN	■ Reichweite: ca. 9 m²/l bzw. 110 ml/m² ■ Dichte: ca. 1,0–1,3 g/cm³
ERGÄNZUNGSPRODUKTE	Grundierung: CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER



FARB TÖNE

Grundierfarbtöne

Farbtonnummer FINEST WALL PAINT / FINEST WOOD & METAL PAINT	Grundierfarbton FINEST WALL PAINT PRIMER / FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER
Für alle Farbtöne, außer den folgenden, empfehlen wir die weiße Grundierung:	NO 001
NO 12* SILVERIZING (METALLIC)	NO 009
NO 25* AFTER HOUR (METALLIC)	NO 008
NO 43 BLUSH	NO 002
NO 44 MINI	NO 002
NO 45 UNTITLED PINK	NO 002
NO 76* GLAM ROCK (METALLIC)	NO 007
NO 93 TRIAL & ERROR	NO 006
NO 97 FLOWER POWER	NO 006
NO 98 LOOPY	NO 006
NO 99 LILO	NO 005
NO 100 PSYCHEDELIC	NO 004
NO 105 HARVEST GOLD	NO 003
NO 109 TWIST	NO 003
NO 110 POONA	NO 003
NO 111 PAULA'S KITCHEN	NO 003
NO 112 HIPSTER	NO 003
NO 113 FOR CAROLINE	NO 002
NO 114 HYSTERIA	NO 003
NO 116 STRAWBERRIES & CREAM	NO 003
NO 117 NEXT LEVEL	NO 002
NO 118 RED CARPET	NO 003
NO 119 BIRD'S NEST	NO 002
NO 120 BURLESQUE	NO 002

*nur als FINEST WALL PAINT, METALLIC FINISH

HINWEIS

Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:

Bindemittel: Klasse A

Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton

VERARBEITUNG

**EIGNUNG GEMÄSS
TECHNISCHER INFORMATION
NR. 606 DEFINITION DER
EINSATZBEREICHE**

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	-	-	-
(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet				

**GEEIGNETE UNTERGRÜNDE
FINEST WOOD & METAL PAINT
MATT FINISH**

Grundierte, maßhaltige Holzbauteile:

z. B. Türen, Holzvertäfelungen

Grundiertes Metall:

z. B. Treppengeländer, Heizkörper

Grundierter Hart-PVC:

z. B. Fußleisten

Hinweis: Matte Oberflächen sind empfindlich gegen Kratz- und Scheuerbeanspruchung. Auf höher belasteten Flächen sowie Bauteilen, die häufig mit Händen angefasst werden, z.B. in öffentlichen Gebäuden, bevorzugt SILK FINISH verwenden.

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE FINEST WOOD & METAL PAINT SILK FINISH

Grundierte, maßhaltige Holzbauteile:

z. B. Türen, Fenster, div. Möbelteile im Wohnbereich (Schränkteile von außen, Holzstühle etc.)
keine Tisch-/Abstellflächen, Spielzeug

Grundiertes Metall:

z. B. Treppengeländer und Fenster, Heizkörper

Grundierter Hart-PVC:

z. B. Möbeloberflächen, Spielzeug

UNERGRUNDVORBEREITUNG

Altanstriche:

Altanstriche anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.
Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein.

Holzbauteile:

Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen (siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 18). Die Holzfeuchte darf bei maßhaltigen Holzbauteilen 13 % nicht überschreiten.

Eisen, Stahl:

Eisen und Stahl auf den Normreinheitsgrad SA 2½ (Strahlen) oder ST3 (maschinell) gem. DIN EN ISO 12944-4 vorbereiten und mit einer Korrosionsschutzgrundierung versehen.

Zink, Hart-PVC:

Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Schleifpad nach BFS Nr. 5 u. 22.

Aluminium, Kupfer:

Mit Nitroverdünnung oder phosphorsaure Reinigung mit Schleifpad nach BFS Nr. 6.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Einsatz	Untergrund	Untergrund-vorbereitung	Grundierung	Schlussbeschichtung ³⁾
innen	Holz, Holzwerkstoffe ¹⁾	schleifen/ reinigen	Capacryl Holz-IsoGrund ²⁾	1–2 mal CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT
	Eisen, Stahl	entrostet/ reinigen	Capalac Aqua Multiprimer	
	Zink	BFS Nr. 5	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Aluminium/ Kupfer	BFS Nr. 6	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Hart-PVC	BFS Nr. 22	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Tragfähige Altanstriche ²⁾	anschleifen/ anlaugen	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	

¹⁾ Bei Hölzern mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen immer Capacryl Holz-IsoGrund einsetzen, Aststellen 2x beschichten.

²⁾ Schadstellen in Altanstrichen entsprechend des jeweiligen Untergrundes vorbehandeln.

³⁾ Bei schwächer deckenden Farbtönen (z. B. aus dem gelb/rot-Bereich) ist ggf. eine zusätzliche Beschichtung erforderlich.

Hinweis: Bei Pulverbeschichtungen und Coil-Coating-Beschichtungen und anderen kritischen Untergründen vorab unbedingt Probeflächen anlegen und Haftung prüfen.

AUFTRAGSVERFAHREN

CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden und ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren. Es kann zu Serumbildung kommen. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar und ist rezepturbedingt.

HINWEISE FÜR DEN SPRITZAUFTRAG: FINEST WOOD & METAL PAINT MATT FINISH

	Ø Düse	Spritzdruck	Spritzdruck	Verdünnung
Airless	0,008–0,012 inch	200 bar	–	–
Airmix/Aircoat	0,011–0,015 inch	120 bar	2,5 bar	–

**HINWEISE FÜR DEN
SPRITZAUFTRAG:
FINEST WOOD & METAL PAINT
SILK FINISH**

	Ø Düse	Spritzdruck	Spritzdruck	Verdünnung
Airless	0,011–0,015 inch	200 bar	–	max. 5 %
Airmix/Aircoat	0,011–0,015 inch	120 bar	2,5 bar	max. 5 %
Niederdruck	1,8–2,2 mm	–	ca. 0,5 bar	max. 15 %
Hochdruck	2,0–2,5 mm	–	2–3 bar	max. 15 %

BESCHICHTUNGSaufbau

Grundbeschichtung: CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER im empfohlenen Farbton, siehe Tabelle.

Zwischen- und

Schlussbeschichtung: Bei Bedarf kann die Zwischenbeschichtung mit max. 5–15 % Wasser verdünnt werden.

CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT kann gestrichen oder gerollt werden.

Werkzeug: Folgende Pinseltypen sind geeignet: Pinsel mit Orel-Mix-Borsten, Wistoba 1528 Krex, Mesko Aqua M3. Bei manueller Beschichtung auf größeren Flächen den Lack mit einer kurzflorigen (texturierten) Polyamid (Nylon)-Rolle auftragen und sofort mit einer feinporigen Schaumstoffrolle nacharbeiten. Die Werkzeuggröße sollte der Flächengröße angepasst sein, damit ein zügiger Lackauftrag und eine gleichmäßige Nachbearbeitung der Flächen möglich ist.

VERBRAUCH

ca. 100–120 ml/m² pro Auftrag

Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur:

Mind. 8 °C

TROCKNUNG/TROCKENZEIT

Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trocknungszeiten.

Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.	staubtrocken	überstreichbar	durchgetrocknet
nach Stunden	1–2	10–12	48

WERKZEUGREINIGUNG

HINWEIS

Nach Gebrauch mit Wasser.

Matte Oberflächen sind empfindlich gegenüber Kratz- und Scheuerbeanspruchung. Auf höher belasteten Flächen bevorzugt CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT SILK FINISH verwenden. Bei CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT MATT FINISH kann an der Beschichtungs Oberfläche bei dunklen und intensiven Farbtönen ein temporärer Pigmentabrieb entstehen – ggf. ist im Innenbereich eine transparente Versiegelung mit Capadur Parkett- und Siegelack seidenmatt (transparent) erforderlich.

HINWEISE

BITTE BEACHTEN
(STAND BEI DRUCKLEGUNG)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Lacks ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

EU-GRENZWERT FÜR DEN VOC-
GEHALT

dieses Produktes (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 110 g/l VOC.

PRODUKT-CODE FARBEN
UND LACKE

M-LW01

DEKLARATION DER
INHALTSSTOFFE

Polyacrylatharz, Polyurethan- / Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, Wasser, Glykole, Glykolether, Esteralkohol, Additive, Konservierungsmittel.

KUNDENSERVICECENTER

Privatkunden-Hotline: 0 800 / 96 09 000
E-Mail: hello@caparol-icons.de

Geschäftskunden-Hotline: 0 800 / 96 09 001
E-Mail: business@caparol-icons.de



CAPAROL ICONS

FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER MATT FINISH

Haftvermittelnde, leicht füllende Grundierung
für CAPAROL ICONS FINESTWOOD & METAL PAINT



**CAPAROL
ICONS**
BELOVED PAINT

PRODUKTBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSZWECK	Für haftvermittelnde Grundierungen auf Altanstrichen und unbehandeltem Holz, Zink, Hart-PVC, Aluminium, Kupfer und vielen anderen kritischen Untergründen vor nachfolgenden Beschichtungen mit CAPAROL ICONS FINESTWOOD & METAL PAINT.
EIGENSCHAFTEN	■ hervorragendes Haftvermögen ■ sehr gute Verarbeitungseigenschaften ■ tropfgehemmt ■ schnelltrocknend ■ gut schleifbar ■ diffusionsfähig ■ umweltschonend ■ geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3 ■ geruchsarm ■ wasserverdünnbar
MATERIALBASIS	Acryldispersion
VERPACKUNG/ GEBINDEGRÖSSEN	750 ml
FARBTÖNE	Weiß sowie fünf pigmentierte, speziell auf die CAPAROL ICONS Farbkollektion abgestimmte Farbtöne, um die Deckkraft und Farbbrillanz zu optimieren.
GLANZGRAD	matt
LAGERUNG	Kühl, aber frostfrei.
TECHNISCHE DATEN	■ Verbrauch: ca. 7–10 m²/l bzw. 100–130 ml/m² ■ Dichte: ca. 1,5 g/cm³
ERGÄNZUNGSPRODUKTE	Lacke: CAPAROL ICONS FINESTWOOD & METAL PAINT



FARBTÖNE

Grundierfarbtöne

Farbtonnummer FINEST WALL PAINT / FINEST WOOD & METAL PAINT	Grundierfarbton FINEST WALL PAINT PRIMER / FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER
Für alle Farbtöne, außer den folgenden, empfehlen wir die weiße Grundierung:	NO 001
NO 12* SILVERIZING (METALLIC)	NO 009
NO 25* AFTER HOUR (METALLIC)	NO 008
NO 43 BLUSH	NO 002
NO 44 MINI	NO 002
NO 45 UNTITLED PINK	NO 002
NO 76* GLAM ROCK (METALLIC)	NO 007
NO 93 TRIAL & ERROR	NO 006
NO 97 FLOWER POWER	NO 006
NO 98 LOOPY	NO 006
NO 99 LILO	NO 005
NO 100 PSYCHEDELIC	NO 004
NO 105 HARVEST GOLD	NO 003
NO 109 TWIST	NO 003
NO 110 POONA	NO 003
NO 111 PAULA'S KITCHEN	NO 003
NO 112 HIPSTER	NO 003
NO 113 FOR CAROLINE	NO 002
NO 114 HYSTERIA	NO 003
NO 116 STRAWBERRIES & CREAM	NO 003
NO 117 NEXT LEVEL	NO 002
NO 118 RED CARPET	NO 003
NO 119 BIRD'S NEST	NO 002
NO 120 BURLESQUE	NO 002

*nur als FINEST WALL PAINT, METALLIC FINISH

VERARBEITUNG

EIGNUNG GEMÄSS
TECHNISCHER INFORMATION
NR. 606 DEFINITION DER
EINSATZBEREICHE

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	-	-	-
(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet				

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Holz, Holzwerkstoffe, Zink, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, tragfähige Altbeschichtungen.
Nicht für eloxiertes Aluminium. Der Untergrund muß sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein.
Die Holzfeuchte darf bei maßhaltigen Holzbauteilen 13 % und bei begrenzt und nicht maßhaltigen Holzbauteilen 15 % nicht überschreiten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Altanstriche:

Altanstriche anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.
Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein.

Holzbauteile:

Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen (siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 18). Die Holzfeuchte darf bei maßhaltigen Holzbauteilen 13 % nicht überschreiten.

Eisen, Stahl:

Eisen und Stahl auf den Normreinheitsgrad SA 2½ (Strahlen) oder ST3 (maschinell) gem. DIN EN ISO 12944-4 vorbereiten und mit einer Korrosionsschutzgrundierung versehen.

BESCHICHTUNGSaufbau

Zink, Hart-PVC:

Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Schleifpad nach BFS Nr. 5 u. 22.

Aluminium, Kupfer:

Mit Nitroverdünnung oder phosphorsaure Reinigung mit Schleifpad nach BFS Nr. 6.

Einsatz	Untergrund	Untergrund-vorbereitung	Grundierung	Schlussbeschichtung ³⁾
innen	Holz, Holzwerkstoffe ¹⁾	schleifen/ reinigen	Capacryl Holz-IsoGrund ²⁾	1–2 mal CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT
	Eisen, Stahl	entrostet/ reinigen	Capalac AllGrund	
	Zink	BFS Nr. 5	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Aluminium/ Kupfer	BFS Nr. 6	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Hart-PVC	BFS Nr. 22	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Tragfähige Altanstriche ²⁾	anschleifen/ anlaugen	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	

¹⁾ Bei Hölzern mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen immer Capacryl Holz-IsoGrund einsetzen, Aststellen 2x beschichten.

²⁾ Schadstellen in Altanstrichen entsprechend des jeweiligen Untergrundes vorbehandeln.

³⁾ Bei schwächer deckenden Farbtönen (z.B. aus dem gelb/rot-Bereich) ist ggf. eine zusätzliche Beschichtung erforderlich.

Hinweis: Bei Pulverbeschichtungen und Coil-Coating-Beschichtungen und anderen kritischen Untergründen vorab unbedingt Probeflächen anlegen und Haftung prüfen.

Auftragsverfahren

CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER kann gestrichen oder gerollt werden und ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren und bei Bedarf mit max. 5% Wasser verdünnen.

Verbrauch

Ca. 100–130 ml/m² pro Auftrag

Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können.

Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur:

Mind. 8 °C

Trocknung/Trockenzeit

Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.	staubtrocken	griffest	überstreichbar
nach Stunden	1–2	10–12	10–12

Bei niedrigeren Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit und großen Aufbringmengen verzögern sich die Trocknungszeiten.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch mit Wasser.

HINWEISE

**BITTE BEACHTEN
(STAND BEI DRUCKLEGUNG)**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

**EU-GRENZWERT FÜR DEN
VOC-GEHALT**

dieses Produktes (Kat. A/a): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 140 g/l VOC.

**PRODUKT-CODE FARBEN
UND LACKE**

M-LW01

**DEKLARATION DER
INHALTSSTOFFE**

Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, Titandioxid, Silikate, mineralische Pigmente / Füllstoffe, Wasser, Glykole, Glykolether, Aliphaten, Additive, Konservierungsmittel.

KUNDENSERVICECENTER

Privatkunden-Hotline: 0 800 / 96 09 000
E-Mail: hello@caparol-icons.de

Geschäftskunden-Hotline: 0 800 / 96 09 001
E-Mail: business@caparol-icons.de



PROJECT NOTES

Handwriting practice lines on page 36. The page contains 20 horizontal dotted lines for writing practice.

Handwriting practice lines on page 37. The page contains 20 horizontal dotted lines for writing practice.

PROJECT NOTES

Handwriting practice lines on page 38. The page contains 20 horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines on page 39. The page contains 20 horizontal dotted lines for writing.

CAPAROL ICONS GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt